

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România  
Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033  
Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600  
Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: [gendir@viromet.ro](mailto:gendir@viromet.ro); [techndir@viromet.ro](mailto:techndir@viromet.ro)



Formula chimica :- Nr. CAS :- Nr. CE :-	<b>FISA TEHNICA</b>  <b>A D E Z I V   K V - 1 1 0   U</b>	Cod PS-MI-14-F06/1; pag. 1/1
		Editie/Revizie /Data:1/9/04.12.2013
		Redactat : S.TP ;S.MC

**PREZENTARE, UTILIZARI**

Adezivul KV-110 U este o rasina ureo-formaldehidica, destinata fabricarii produselor din lemn din clasa de emisie E1 : placi din aschii de lemn (PAL), placi din fibre cu densitate medie (MDF) si mare (HDF) si la impregnarea hartiei cu rol de furnir (furnirom).

**CONDITII TEHNICE DE CALITATE**

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate	Metode de încercare
Aspect	-	lichid opalescent, omogen	vizual
Culoare	-	alb pana la galbui	vizual
Densitate la 20°C	g/cm <sup>3</sup>	1,270 - 1,290	STAS 35-81
Vascozitate dinamica la 20°C	mPa s	300 - 700	STAS 117-87
pH la 25°C	-	8,1 - 8,8	SR 6643-96
Continut în substanta solida, 2h la 120°C	%	66 ± 1	SR 6643-96
Formaldehida libera	%	0,06 - 0,11	SR 6643-96
Reactivitate GT la 100°C	secunde	55 - 65	SR 6643-96
Miscibilitate cu apa la 20° C, 1:1 si 1:2	-	corespunde	ST 22/2003

STAS, SR –Standard romanesc  
ST – Specificatie Tehnica Viromet

**AMBALARE , DEPOZITARE , TRANSPORT**

Se depoziteaza în rezervoare cu posibilitate de agitare, recirculare si racire, la temperaturi cuprinse între 5°- 20°C.

Se livreaza în autocisterne izolate termic.

**RID/ADR/ADN** : fara restrictii

**MASURI DE SIGURANTA**

Manipularea produsului trebuie efectuata numai de catre personal instruit si dotat cu echipament de protectie corespunzator.

Inainte de utilizarea produsului consultati fisa cu date de securitate.

**TERMEN DE GARANTIE**

Termenul de garantie al produsului este de 30 de zile de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport prevazute mai sus.

Director Tehnic-Productie Ing.Borha Traian Puiu	Sef Departament Calitate-Mediu Ing.Tetiu Ciprian
--	---