

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România

Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600

Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: gendir@viromet.ro; techndir@viromet.roFormula chimica :-
Nr. CAS :-
Nr. CE :-**FISA TEHNICA****ADEZIV G**

Cod PS-MI-14-F06/2; pag. 1/1

Editie/Revizie/Data:2/1/04.12.2013

Redactat: S.TP ; S.MC

PREZENTARE, UTILIZARI

Adezivul G este o răsină ureo-formaldehidică, destinată fabricării produselor stratificate din lemn (placaj, panel) din clasa de emisie E1, prin încliere la cald si pentru furniruirea diverselor placi de PAL, placaj, PFL, MDF si lemn masiv .

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate		Metode de încercare
		Sort subtire	Sort normal	
Aspect	-	lichid opalescent, omogen		vizual
Culoare	-	alb pana la galbui		vizual
Densitate la 20°C	g/cm ³	1,280 –1,295		STAS 35-81
Vascozitate dinamica la 20°C	mPa s	600*-800*	850* -1400*	STAS 117-87
pH la 25°C	-	8,1 – 8,8		SR 6643-96
Continut în substanta solida, 2h la 120°C	%	66 ± 1		SR 6643-96
Formaldehida libera	%	0,06 - 0,15		SR 6643-96
Reactivitate GT la 100°C	Sec.	50 - 65		SR 6643-96
Miscibilitate cu apa la 20° C, 1:1	-	corespunde		ST 28/2003

STAS, SR –Standard romanesc
ST -Specificatie Tehnica Viromet

* valorile vascozitatii la livrarea produsului .

Nota: Pentru sortul normal intervalul pentru vascozitatea dinamica poate fi precizat de client la lansarea comenzii .

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Se livreaza în autocisterne izolate termic sau prevazute cu parasolare, în containere sau containere cisterna din materiale corespunzatoare.

Se depoziteaza în rezervoare din materiale corespunzatoare, cu posibilitate de agitare, recirculare si racire, la temperaturi cuprinse între 5°- 20°C.

RID/ADR/ADN : fara restrictii**MASURI DE SIGURANTA**

Manipularea produsului trebuie efectuata numai de catre personal instruit si dotat cu echipament de protectie corespunzator.

Inainte de utilizarea produsului consultati fisa cu date de securitate.

TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garantie al produsului este de 30 de zile de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport prevazute mai sus.

Director Tehnic-Productie
Ing.Borha Traian PuiuSef Departament Calitate-Mediu
Ing.Tetiu Ciprian