

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România

Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600

Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: [gendir@viromet.ro](mailto:gendir@viromet.ro); [techndir@viromet.ro](mailto:techndir@viromet.ro)Formula chimica :-  
Nr.CAS :-  
Nr. CE :-**FISA TEHNICA**  
**URELIT® S**

Cod PS-MI-14-F06/64 ; pag. 1/1

Editie/Revizie/Data:1/5/04.12.2013

Redactat : S.TP : S.MC

**PREZENTARE, UTILIZARI**

Urelit ® S este o rasina ureo-formaldehidica, se utilizeaza în industria miniera si este destinata obtinerii spumelor ureice, a sistemelor rapide (diguri) de izolare a focurilor endogene (se limiteaza pericolului de explozie a amestecurilor metan-aer).

**CONDITII TEHNICE DE CALITATE**

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate	Metode de încercare
Aspect	-	lichid	vizual
Culoare	-	alba	vizual
Densitate la 20°C,	g/cm <sup>3</sup>	1,176 ± 0,010	STAS 35-81
Vascozitate dinamica cu bila cazatoare la 20° C	mPa s	25-30	SR EN 12092 :2002
Continut conventional de substanta uscata, 2h la 120°C	%	35±3	SR EN 827 : 2006
pH la 23°C	unit pH	8±0.5	SR EN 1245 : 2001
Formaldehida libera, max.	%	1	ST 13/1997
Timp de gelifiere la 60°C, max.	secunde	300	SR 6643-96
Miscibilitate cu apala 23°C, min.	%	100	SR EN ISO 8989 :2004

STAS, SR-standard romanesc

**AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT**

Se depoziteaza în rezervoare cu agitare sau în ambalajele în care se livreaza, în locuri ferite de razele solare si de surse de caldura, la temperaturi cuprinsa între 5 si 20°C.

Se livreaza în autocisterne izolate termic si în ambalaje de plastic sau metalice, prevazute cu sistem de prindere sigilii.

Ambalarea, marcarea si etichetarea se efectueaza în conformitate cu reglementarile legale privind substantele si preparatele chimice periculoase.

**RID/ADR/ADN** : fara restrictii**MASURI DE SIGURANTA**

Manipularea produsului trebuie efectuata numai de catre personal instruit si dotat cu echipament de protectie corespunzator.

Inainte de utilizarea produsului consultati fisa cu date de securitate.

**TERMEN DE GARANTIE**

Termenul de garantie al produsului este de o luna de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport prezentate mai sus.

Director Tehnic-Productie  
Ing.Borha Traian PuiuSef Departament Calitate-Mediu  
Ing. Tetiu Ciprian