

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România

Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600

Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: gendir@viromet.ro; techndir@viromet.roFormula chimica : -
Nr.CAS : -
Nr. CE : -**FISA TEHNICA****URELIT® P**

Cod PS-MI-14-F06/61; pag. 1/1

Editie/Revizie/Data:1/7/04.12.2013

Redactat : S.TP; S.MC

PREZENTARE, UTILIZARI

Urelit ® P este o răsină ureo-formaldehidica utilizata în industria lemnului, cu putere de lipire superioara, cu priza la cald. Sunt produse doua sorturi, P_N si P_S.

Sortul P_N se foloseste la fabricarea placajului si panelului, la furniruirea panourilor (PAL, placaj, panel, MDF, PFL, lemn masiv) la fabricarea binalelor, la fabricarea panourilor din cherestea si a altor structuri din lemn.

Sortul P_S se utilizeaza la fabricarea plăcilor din aschii de lemn (PAL).

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate		Metode de încercare
		Sort P _N	Sort P _S	
Aspect	-	lichid vascos, opalescent		vizual
Densitate la 20 °C	g/cm ³	1,28 ± 0,05		STAS 35-81
Vascozitate dinamica la 20°C	mPa s	1000 - 2500	400 - 900	STAS 117-87
Substanta solida, 2 h la 120°C	%	65 ± 2		SR 6643-96
pH, la 20 °C	-	7,5 ± 0,5		SR 6643-96
Formaldehida libera, max.	%	0,90		SR 6643-96
Rezistenta încleierii la forfecare: - în stare uscata, min. - dupa imersiune în apa timp de 24 h, min	N / mm ²	8 4		SR 6643-96
Timp de gelifiere la 100°C, max.	secunde	60		SR 6643-96

STAS, SR –Standard romanesc

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Se depoziteaza în rezervoare sau ambalajele în care se livreaza, în locuri ferite de razele solare si de surse de caldura, la temperaturi cuprinse între 5°- 20°C. Se recomanda agitarea produsului în timpul depozitarii.

Se livreaza în autocisterne izolate termic si/sau în ambalaje de plastic sau metalice, curate, cu închidere etansa, prevazute cu sistem de prindere a sigiliilor.

Ambalarea, marcarea si etichetarea se efectueaza în conformitate cu reglementarile legale privind substantele si preparatele chimice periculoase.

Depozitarea în ambalaje necurate, fara agitare si la temperaturi neconforme cu prezenta Fisa Tehnica duce la degradarea produsului.

RID/ADR/ADN : fara restrictii**MASURI DE SIGURANTA**

Manipularea produsului trebuie efectuata numai de catre personal instruit si dotat cu echipament de protectie corespunzator.

Inainte de utilizarea produsului consultati fisa cu date de securitate.

TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garantie al produsului este de 45 de zile de la data fabricatiei cu respectarea de catre transportator a conditiilor de transport si depozitare, prevazute mai sus.

Director Tehnic-Productie
Ing.Borha Traian PuiuSef Departament Calitate-Mediu
Ing.Tetiu Ciprian