

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România

Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600

Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: [gendir@viromet.ro](mailto:gendir@viromet.ro); [techndir@viromet.ro](mailto:techndir@viromet.ro)Formula chimica :-  
Nr. CAS :-  
Nr. CE :-**FISA TEHNICA****URELIT® R**

Cod PS-MI-14-F06/62; pag. 1/1

Editie/Revizie/Data:1/6/04.12.2013

Redactat: S.TP; S.MC

**PREZENTARE, UTILIZARI**

Urelit® R este o răsină ureo- formaldehidică, cu putere de lipire superioara, cu priza la rece.  
Este utilizata în industria prelucrării lemnului la fabricarea binalelor, la bordurarea panourilor din PAL, pentru încleieri de elemente masive.

**CONDITII TEHNICE DE CALITATE**

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate	Metode de încercare
Aspect	-	lichid vascos, slab opalescent	vizual
Densitate la 20°C	g/cm <sup>3</sup>	1,33 ± 0,03	STAS 35-81
Vascozitate dinamica la 20°C	mPa s	1000 - 3000	STAS 117-87
Substanta solida, 2 h la 120°C	%	70 ± 2	SR 6643-96
pH, la 20°C	-	7,5 ± 0,5	SR 6643-96
Formaldehida libera, max.	%	3,50	SR 6643-96
Rezistenta încleierii la forfecare, în stare uscata, min.	N / mm <sup>2</sup>	8	SR 6643-96
Timp de gelifiere la 20°C, max.	minute	45	SR 6643-96

STAS, SR – standard romanesc

**AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT**

Se depoziteaza în rezervoare cu agitare sau în ambalajele în care se livreaza, în locuri ferite de razele solare si de surse de caldura, la temperaturi cuprinse între 5°- 20°C.

Se livreaza în autocisterne izolate termic si în ambalaje omologate, prevazute cu sistem de prindere sigilii.

Ambalarea, marcarea si etichetarea se efectueaza în conformitate cu reglementarile legale privind substantele si preparatele chimice periculoase.

**RID/ADR/ADN** : fara restrictii**MASURI DE SIGURANTA**

Manipularea produsului trebuie efectuata numai de catre personal instruit si dotat cu echipament de protectie corespunzator.

Inainte de utilizarea produsului consultati fisa cu date de securitate.

**TERMEN DE GARANTIE**

Termenul de garantie al produsului este de 45 de zile cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport prezentate mai sus.

Director Tehnic-Productie  
Ing.Borha Traian PuiuSef Departament Calitate-Mediu  
Ing.Tetiu Ciprian