

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România
Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033
Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600
Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: gendir@viromet.ro; techndir@viromet.ro



Formula chimica :- Nr. CAS :- Nr. CE :-	FISA TEHNICA URELIT[®] 106	Cod PS-MI-14-F06/91; pag. 1/1
		Editie/Revizie /Data:1/3/04.12.2013
		Redactat : S.TP ;S.MC

PREZENTARE, UTILIZARI

Urelit 106 este o rasina ureo-formaldehidica, destinata fabricarii produselor din lemn din clasa de emisie E1 : placi din aschii de lemn (PAL), placi din fibre cu densitate medie (MDF) si mare (HDF) si la impregnarea hartiei cu rol de furnir (furnirom).

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate	Metode de încercare
Aspect	-	lichid opalescent, omogen	vizual
Culoare	-	alb pana la galbui	vizual
Densitate la 20°C	g/cm ³	1,270 - 1,290	STAS 35-81
Vascozitate dinamica la 20°C	mPa s	300 - 500	STAS 117-87
pH la 25°C	-	8,1 - 8,8	SR 6643-96
Continut în substanta solida, 2h la 120°C	%	66 ± 1	SR 6643-96
Formaldehida libera	%	0,06 - 0,11	SR 6643-96
Reactivitate GT la 100°C	secunde	55 - 65	SR 6643-96
Miscibilitate cu apa la 20° C, 1:1 si 1:2	-	corespunde	ST 5/2010

Nota : La cererea expresa a clientilor se poate fabrica si cu abatere de ± 1% fata de raportul molar standard.

STAS,SR-Standard romanesc
ST – Specificatie Tehnica Viromet

AMBALARE , DEPOZITARE , TRANSPORT

Se depoziteaza în rezervoare cu posibilitate de agitare, recirculare si racire, la temperaturi cuprinse între 5°- 20°C.

Se livreaza în autocisterne izolate termic.

RID/ADR/ADN : fara restrictii

MASURI DE SIGURANTA

Manipularea produsului trebuie efectuata numai de catre personal instruit si dotat cu echipament de protectie corespunzator.

Inainte de utilizarea produsului consultati fisa cu date de securitate.

TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garantie al produsului este de 30 de zile de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport prevazute mai sus.

Director Tehnic-Productie
Ing.Borha Traian Puiu

Sef Departament Calitate-Mediu
Ing.Tetiu Ciprian