

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România

Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600

Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: [gendir@viromet.ro](mailto:gendir@viromet.ro); [techndir@viromet.ro](mailto:techndir@viromet.ro)

Formula chimica :- Nr. CAS :- Nr. CE :-	<b>FISA TEHNICA</b>  <b>URELIT<sup>®</sup> U-96</b>	Cod PS-MI-14-F06/87; pag. 1/1
		Editie/Revizie /Data:1/3/04.12.2013
		Redactat : S.TP ; S.Cercetare

**PREZENTARE, UTILIZARI**

Adezivul URELIT U-96 este o rasina ureo-formaldehidica, destinata fabricarii placilor din fibre cu densitate medie (MDF) si mare (HDF), din clasa de emisie E1.

**CONDITII TEHNICE DE CALITATE**

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate	Metode de încercare
Aspect	-	lichid opalescent, omogen	vizual
Culoare	-	alba pana la galbui	vizual
Densitatea la 20°C	g/cm <sup>3</sup>	1,270 - 1,290	STAS 35-81
Vascozitate dinamica la 20°C	mPa s	300 - 500	STAS 117-87
pH la 25°C	-	8,2 - 9,0	SR 6643-96
Continut în substanta solida, 2h la 120°C	%	65 ± 2	SR 6643-96
Formaldehida libera, max	%	0,1	SR 6643-96
Reactivitate GT la 100°C	secunde	55-65	SR 6643-96
Miscibilitate cu apa la 20° C, 1:1	-	corespunde	ST 1/2010

STAS, SR –Standard romanesc

ST – Specificatie tehnica Viromet

**AMBALARE , DEPOZITARE , TRANSPORT**

Se depoziteaza în rezervoare cu posibilitate de agitare, recirculare si racire, la temperaturi cuprinse între 5°- 20°C.

Se livreaza în autocisterne izolate termic.

**RID/ADR/ADN** : fara restrictii

**MASURI DE SIGURANTA**

Manipularea produsului trebuie efectuata numai de catre personal instruit si dotat cu echipament de protectie corespunzator.

Inainte de utilizarea produsului consultati fisa cu date de securitate..

**TERMEN DE GARANTIE**

Termenul de garantie al produsului este de 30 de zile de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport prevazute mai sus.

Director Tehnic-Productie  
Ing.Borha Traian Puiu

Sef Departament Calitate-Mediu  
Ing.Tetiu Ciprian