

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România

Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600

Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: gendir@viromet.ro; techndir@viromet.roFormula chimica : -
Nr.CAS : 94645-52-0
Nr. CE : 305-547-1**FISA TEHNICA****VIOPRET TR**

Cod PS-MI-14-F06/67; pag. 1/1

Editie/Revizie/Data:1/5/04.12.2013

Redactat : S.T.P.; S.MC

PREZENTARE, UTILIZARI

Viopretul TR este o rasina ureo-formaldehidica modificata, utilizata în industria textila, la apretarea tesaturilor si la fixarea unor pigmenti pe fibrele textile.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate	Metode de încercare
Aspect	-	lichid limpede	vizual
Culoare	-	incolor pana la slab galben	vizual
Densitatea la 23°C	g/cm ³	1,100 –1,130	STAS 35-81
pH la 23°C	-	7 – 7,5	SR EN 1245 : 2011
Continut de substanta uscata, 2h la 120°C	%	54±2	SR EN 827 : 2006
Formaldehida libera	%	1,2 – 2,0	ST 5/2008
Miscibilitate cu apa la 20° C	-	în orice proportie, fara opalescenta	ST 5/2008

STAS - Standard romanesc

ST – Specificatie tehnica Viromet

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Se depoziteaza în rezervoare cu agitare, în locuri ferite de razele solare si de surse de caldura, la o temperatura cuprinsa între 5 si 20°C.

Se livreaza în ambalaje de material plastic, prevazute cu sistem de prindere sigilii.

Ambalarea, marcarea si etichetarea se efectueaza în conformitate cu reglementarile legale privind substantele si preparatele chimice periculoase.

RID/ADR/ADN Clasificare : fara restrictii**MASURI DE SIGURANTA**

Manipularea produsului trebuie efectuata numai de catre personal instruit si dotat cu echipament de protectie corespunzator.

Inainte de utilizarea produsului consultati fisa cu date de securitate.

TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garantie al produsului este de 90 zile de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport prevazute mai sus.

Director Tehnic-Productie
Ing.Borha Traian PuiuSef Departament Calitate-Mediu
Ing. Tetiu Ciprian