

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România
Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033
Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600
Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: gendir@viromet.ro; techndir@viromet.ro



Formula chimica : - Nr. CAS :- Nr. CE :-	FISA TEHNICA INTARITOR IR	Cod PS-MI-14-F06/22; pag. 1/1
		Editie/Revizie/Data:1/7/04.12.2013
		Redactat: S.TP; S.MC

PREZENTARE, UTILIZARI

Intaritorul IR este utilizat împreuna cu rasinile ureo-formaldehidice (Urelit ® P, Adeziv KV-110U, Adeziv G si Urelit ® R) în industria de prelucrare a lemnului la fabricarea placajului, panelului, furniruirea panourilor si a altor structuri de lemn.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate	Metode de încercare
Aspect	-	pulbere omogena, aglomerabila	vizual
Culoare	-	alba pana la alb-galbui	vizual
Clorura de amoniu	%	90 ± 1	SR 6643-96
Hexametilentetramina	%	10 ± 1	

SR – standard romanesc

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Se depoziteaza în magazii uscate, ferite de razele solare si de surse de caldura, la o temperatura cuprinsa între 5 si 20°C.

Se livreaza în saci de rafie (interior sac din polietilena), de diferite capacitati.

Ambalarea, marcarea si etichetarea se efectueaza în conformitate cu reglementarile legale privind substantele si preparatele chimice periculoase.

RID/ADR : fara restrictii

MASURI DE SIGURANTA

Manipularea produsului trebuie efectuata numai de catre personal instruit si dotat cu echipament de protectie corespunzator .

Inainte de utilizarea produsului consultati fisa cu date de securitate.

TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garantie al produsului este de 45 de zile de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare, transport prevăzute mai sus.