

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România

Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600

Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: [gendir@viromet.ro](mailto:gendir@viromet.ro); [techndir@viromet.ro](mailto:techndir@viromet.ro)Formula chimica : -  
Nr. CAS : -  
Nr.CE : -**FISA TEHNICA****S A C I din PE**

Cod PS-MI-14-F06/40; pag. 1/1

Editie/Revizie/Data:1/4/11.05.2009

Redactat: S.TP; S.MC

**PREZENTARE, UTILIZARI**

Sacii din polietilena sunt confectionati din folie tubulara din polietilena de joasa densitate, prin sudarea la unul din capete.

Sunt utilizati ca ambalaj pentru diverse produse chimice (în special ca ambalaj interior), a produselor pentru uz alimentar, în industria confectiilor.

**CONDITII TEHNICE DE CALITATE**

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate			Metode de încercare
Aspect	-	Sa fie netezi lipsiti de rupturi, perforatii, pete, corpuri straine. Se admit dungi longitudinale si încrêtituri provenite din ambalare. Sudura trebuie sa fie continua.			vizual
Culoare	-	natur sau alte culori			vizual
Tip	-	1	2	3	-
Grosime	mm	0,05 - 0,1	0,1-0,2	0,2-0,35	SR ISO 4593 :1998
Latime	mm	300 - 650	500-700	500-700	ST 16/2003
Lungime	mm	500 - 1200	500 - 1400	500 - 1400	ST 16/2003
Rezistenta la tractiune a sudurii, min.	Kgf/m <sup>2</sup>	120	120	120	SR EN ISO 527-1 : 2000 SR EN ISO 527-2 : 2000

**AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT**

Depozitarea se face în magazii curate si uscate, ferite de actiunea razelor solare si de orice sursa de caldură.

Ambalarea se face în pachete de maxim 50 bucati.

Transportul ambalajelor din folie de polietilena se face cu mijloace de transport acoperite si curate.

**MASURI DE SIGURANTA**

Manipularea se face cu grija pentru a feri produsul de deteriorari.

**TERMEN DE GARANTIE**

Termenul de garantie al ambalajelor din folie de polietilena este un an, cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport prevazute mai sus.