

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România  
Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033  
Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600  
Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: [gendir@viromet.ro](mailto:gendir@viromet.ro); [techndir@viromet.ro](mailto:techndir@viromet.ro)



Formula chimica : -  
Nr. CAS : 100092-26-0  
Nr. EINECS : -

**FISA TEHNICA**  
**UREFOR 120M**

COD : PS-MI-14-F06/82 pag.1/1  
Editie/Revizie/Data : 1/2/04.12.2013  
Redactat : S.Cercet., S.TP

**PREZENTARE, UTILIZARI**

Urefor 120M este un adeziv melamin-ureo-formaldehidic, utilizat în industria de prelucrare a lemnului, la fabricarea produselor stratificate din lemn, cu rezistenta ridicata la umiditate, care se încadreaza în clasa de emisie E1.

**CONDITII TEHNICE DE CALITATE**

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate	Metode de încercare
Aspect	-	lichid vascos, omogen	vizual
Culoare		alb pana la galbui	vizual
Densitate la 20°C	g/cm <sup>3</sup>	1,27 - 1,30	STAS 35-81
Vascozitate dinamica la ,20°C	mPa s	600 - 1500	STAS 117-87
pH la 20°C	-	8,5 - 9,5	SR 6643-96
Continut de substanta solida, 2h la 120°C	%	65 - 67	SR 6643-96
Formaldehida libera, max.	%	0,19	SR 6643-96
Reactivitate GT, la 100°C	secunde	80 - 110	SR 6643-96
Miscibilitate cu apa , 1 :1	-	corespunde	ST 1/2009

**AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT**

Adezivul melamin-ureo-formaldehidic se depozitează în rezervoare metalice cu posibilități de agitare, recirculare si răcire.

La depozitare se recomandă mentinerea temperaturii între 18°C si 25°C si agitare zilnica de cel putin 30 minute.

Adezivul melamin-ureo-formaldehidic Urefor 120M se ambalează si transportă în vagoane cisterne sau autocisterne izolate termic sau prevăzute cu parasolare, containere, butoaie (numai prin acord între părți).

**RID/ADR** : fără restricții

**MASURI DE SIGURANTA**

Manipularea produsului trebuie efectuata numai de personal instruit si dotat cu echipament de protectie corespunzator.

Inainte de utilizarea produsului consultati fisa cu date de securitate.

**TERMEN DE GARANTIE**

Termenul de garantie al produsului este de 21 de zile de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport prevazute mai sus.

Director Tehnic-Productie  
Ing.Borha Traian Puiu

Sef Departament Calitate-Mediu  
Ing.Tetiu Ciprian