

**S.C. VIROMET S.A.**

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România

Tel.: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 241 033

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800; 040 268 241 600

Web: <http://www.viromet.ro>; E-mail: gendir@viromet.ro; techndir@viromet.roFormula chimica :-
Nr. CAS : -
Nr. CE : 934-170-0**FISA TEHNICA****V I M E L ® M- 911**

Cod PS-MI-14-F06/66; pag. 1/1

Editie/Revizie/Data:1/6/25.02.2014

Redactat : S.TP; S.MC

PREZENTARE, UTILIZARI

Vimel ® M- 911 este o rasina melamino-formaldehidica modificată si se utilizeaza în industria hartiei (la fabricarea hartiei hidrozistente), în industria de prelucrare a lemnului (la producerea lamelor elastice si la impregnarea tesaturilor din fibre de sticla).

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Denumirea caracteristicii	UM	Conditii de admisibilitate	Metode de încercare
Aspect	-	lichid limpede - transparent	vizual
Culoare	-	incolor - slab galbui	vizual
Densitate la 20°C	g/cm ³	1,240 ± 0,02	STAS 35-81
Vascozitate dinamica la 20°C, min.	mPa s	100	STAS 117-87
Formaldehida libera, max.	%	1	SR 6643-96
Continut de substanta solida, 1h la 120°C	%	70 ± 3	SR 6643-96
pH la 20°C	-	8,5 ± 0,5	SR 6643-96
Miscibilitate cu apa	-	fara opalescenta	STAS 6552-83

STAS, SR –Standard romanesc

AMBALARE , DEPOZITARE, TRANSPORT

Se depoziteaza în rezervoare cu agitare, în locuri ferite de razele solare si de surse de caldura, la o temperatura cuprinsa între 15 si 25°C.

Se livreaza în ambalaje de plastic, prevazute cu sistem de prindere sigilii.

Ambalarea, marcarea si etichetarea se efectueaza în conformitate cu reglementarile legale privind substantele si preparatele chimice periculoase.

RID/ADR/ADN : fara restrictii

MASURI DE SIGURANTA

Manipularea produsului trebuie efectuata numai de catre personal instruit si dotat cu echipament de protectie corespunzator.

Inainte de utilizarea produsului consultati fisa cu date de securitate.

TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garantie este de 6 saptamani de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport.